

Показатели	ЛЗ-МГ-2	МГЕ-4А	РМ	РМЦ	МГ-7-Б	МГ-10-Б
------------	---------	--------	----	-----	--------	---------

**Кинематическая вязкость, мм<sup>2</sup>/с, при температуре:**

50 °С	>4,0	>3,6	3,8-4,2	>8,3	>3,4	>8,3
-40 °С	-	-	<350	<915	<350	<915
-50 °С	<210	<300	-	-	-	-

**Температура, °С:**

вспышки в закрытом (открытом) тигле, не ниже застывания, не выше	-92	-94	125	125	120	120
помутнения, не выше	-70	-70	-60	-60	-60	-60
Кислотное число, мг КОН/г, не более	-	-	-50	-50	-50	-50
Содержание, %: водорастворимых кислот и щелочей	0,03	0,4-0,7	0,02	0,02	0,02	0,02
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	Отсутствие	-	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
	840	-	845	845	845	845

**Стабильность против окисления, показатели после окисления:**

массовая доля осадка, %, не более	0,04	Отсутствие	0,05	0,05	0,05	0,05
кислотное число (изменение кислотного числа), мг КОН/г, не более	0,2	-0,15	0,09	0,09	0,09	0,09

**Примечание.** Для всех масел содержание воды и механических примесей - отсутствие.